

Demireller

Madencilik · Mining

Ham Manyezit Teknik Özelliklerimiz	Aralık
MgO (%)	42-46
SiO ₂ (%)	0.8 – 3
CaO (%)	0.8-2
Fe ₂ O ₃ (%)	0.3 – 1
Kızdırma kaybı (%)	50